

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПИЛЕНЬЙ ШПОН			
Наименования пороков древесины	Нормы по меркам		
	АВ	С	D
Сучки здоровые светлые сросшиеся	допускаются, размером / числом не более:		
	10мм / 2шт. 4мм / допускаются	допускаются	
темные, мертвые, частично сросшиеся	6мм / 2шт.	15мм / 5шт.	30мм / 10шт.
Заболонь	допускается, по ширине размером не более		
	односторонняя, 10 мм	20%	30%
Отклонения по цвету	допускаются незначительные		допускаются
Гнили	не допускаются		
Трещины	не допускаются		
Прорость открытая односторонняя	допускается твердая, размером / числом не более		
	не допускается	2х20мм / 2шт.	5х40мм / 2шт.
Темные прожилки	допускаются, размером / числом не более		
	20х2мм / 2шт.	40х5мм / 2шт.	не ограничиваются
Наклон волокон	не допускается		
Червоточина	не допускается		
Сердцевина, двойная сердцевина	не допускается		
Пятнистость, водослой, загрязнение поверхности, следы прокладок	не допускаются		
Сколы, вырывы, ожоги	не допускаются		
Следы пилы	допускаются, глубиной / площадью не более		
	0.2мм / 50мм <sup>2</sup>		

Примечания:

1. В сорте АВ не допускается одновременное наличие более двух учитываемых пороков, без учета здоровых светлых сучков;
2. Влажность древесины (5~7)%, при увеличении влажности на 1%, припуск по ширине увеличивается на 1мм. Максимальная влажность 10%;
3. Отклонения от перпендикулярности продольной кромки и торца - не более 0.2мм на длине 1000мм;
4. Припуски по длине и ширине - 0~10мм, по толщине - 0~0.2мм;

5.1. Пильные размеры

1880/1920 \* 196 \* 3.2/4.2мм  
 1880/1920 \* 156 \* 3.2/4.2мм  
 1880/1920 \* 133 \* 3.2/4.2мм

1220 \* 196 \* 3.2/4.2мм  
 1220 \* 156 \* 3.2/4.2мм  
 1220 \* 133 \* 3.2/4.2мм

920/950 \* 196 \* 3.2/4.2мм  
 920/950 \* 156 \* 3.2/4.2мм  
 920/950 \* 133 \* 3.2/4.2мм

5.2. Зачетные размеры

1860/1900 \* 189 \* 3.0/4.0мм  
 1860/1900 \* 148 \* 3.0/4.0мм  
 1860/1900 \* 127 \* 3.0/4.0мм

1200 \* 189 \* 3.0/4.0мм  
 1200 \* 148 \* 3.0/4.0мм  
 1200 \* 127 \* 3.0/4.0мм

900/930 \* 189 \* 3.0/4.0мм  
 900/930 \* 148 \* 3.0/4.0мм  
 900/930 \* 127 \* 3.0/4.0мм